

Biakryl F

PN: 020/1993
SKP: 24.30.11.5
ČJK: 24626176



barva disperzní akrylátová na fasády

Pro venkovní i vnitřní prostředí budov, na vyzrálé omítky, dřevovláknité desky, sádkokarton, ...

CHARAKTERISTIKA:

BIAKRYL F je barva určená na povrchovou úpravu a ochranu exteriérů i interiéru budov a konstrukcí z betonu, pěnosiilikátů, soudrých vyzrálých omítek, azbestocementu, dřevotřískových desek, cemento- třískových materiálů a sádkokartonových desek. Výborně odolává UV záření. Má poměrně nízký difúzní odpor pro vodní páru.

BAREVNÝ ODSTÍN:

Vyrábí se v barvě bílé. Na zakázku se barva dodává v barevné škále systému MULTICOLOR ...COLORTREND 990 (a 1000 odstínů).

VLASTNOSTI:

Obsah netěkavých složek v barvě: min. 50% (hmot.).
Dle zák.č.86/2002Sb.v plat.znění, vyhl.M P č.355/2002Sb, v plat.znění, §13,odst.1) není barva považována za přípravek obsahující organické těkavé složky (VOC).

Lesk: leskoměr BykGardner ProGloss geom.60° ...kolem 4 jedn.

Přilnavost: dle ČSN EN 24624 k betonu min. st.0,5 MPa

Kryvost: bílého odstínu výborná, ostatní výborná a dobrá.

Tvrdost: dle ČSN ISO 2815 se nestanovuje.

Zasychání: dle ČSN EN ISO 3678 (200g/ 22 mm) za normál. podmínek 20°C/ 60% rel.vlh.: - nelepí s otiskem ... 60 min., - bez otisku 12 hodin.

Dynamická viskozita:dle ČSN EN ISO 2431Ford d=4mm...min.150s.

Difúzní odpor: μ =max.5000 (Dle BLOMA)

NANÁŠENÍ:

Barva se nanáší min. ve dvou vrstvách štětkou, štětcem, válečkem, nebo stříkáním na suchý a pevný podklad. Teplota podkladu nesmí klesnout pod 8°C. Před nanášením barvy upravte podklad nejprve zbavením všech hrubých nečistot a posléze penetračním nátěrem **BILEP F** pro zpevnění. Při aplikaci barvy na V, nebo VPC omítku je nutné dodržet dobu zrání omítky alespoň 28 dní. Při aplikaci barvy dbejte na dodržování technologické přestávky - první nátěr důkladně zapracujte do podkladu a nechte vyschnout nejméně 8 hod. Barvu před použitím rozmíchejte.

ŘEDĚNÍ:

Barva je optimálně naředěna z výroby. Přiměřeně (nepatrně do 5%) je možné barvu přiredit do optimální zpracovatelnosti dle požadavků uivatitele (ředění vodou). Pro použití barvy jako penetračního nátěru ji lze naředit vodou v poměru a 1:1. Mnohem lepší je však užití k penetraci speciální přípravek BILEP F.

SKLADOVATELNOST:

24 měsíců od data výroby v suchých skladech při teplotách od +5°C do +30°C.

VYDATNOST:

6 - 8m²/1kg barvy v jedné vrstvě (Tento údaj je orientační a je výrazně ovlivňován strukturou a členitostí natíraného podkladu). Se vzrůstající zrnitostí podkladu se vydatnost barvy zřetelně snižuje.

BALENÍ:

- v plastových obalech EO+DO550 o čisté hmotnosti 5,00 kg
- v plastových obalech EO+DO1000 o čisté hmotnosti 10,00 kg
- v plastových obalech EO+DO1820 o čisté hmotnosti 20,00 kg

BEZPEČNOST PRÁCE:

BIAKRYL F není hořlavou kapalinou. Dle zák.356/2003 Sb. v plat. znění ani dle Nař.Evr.parl. a Rady(ES) č.1907/2006 nepatří mezi nebezpečné přípravky. Biakryl F obsahuje méně než 1,0% organických těkavých látek (VOC) ... 2-Butoxyethyl-acefát (CAS: 112-07-2). Dle zák.o ochraně ovzduší č.86/2002Sb.v plat.znění, vyhl. M P č.355/2002Sb.,§13, odst.1 v plat. znění) není kapalina považována za přípravek obsahující organické těkavé složky (VOC). Při práci s přípravkem použijte osobní ochranné pomůcky...prac. oděv, rukavice, brýle (S36/37/39). Uchovávejte mimo dosah dětí (S2). Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S20/21). Nevdechujte páry (S23). Zamezte styku s kůží a očima (S24/25).

PRVNÍ POMOC:

Zasažené oči vymyjte proudem čisté vlažné vody. V případě náhodného požití nevyvolávejte zvracení. Ve vážnějších případech vyhledejte lékaře. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání S24/25 Zamezte styku s kůží a očima.

LIKVIDACE:

Čisté plastové nevrátelné obaly lze likvidovat v rámci domovního odpadu, nebo je odevzdat k recyklaci. Obaly se zbytky barvy odevzdejte na místo určené obcí pro shromažďování nebezpečných odpadů. Větší nepotřebné množství barvy nechte vyschnout a odevzdejte ke spálení nejlépe do pyrolitické spalovny. Původci odpadů (firmy oprávněné k podnikání) musí nakládat s odpady v souladu se zákonem.

Kódy odpadů: 080112 - vytvrzená barva a) nebo lak N), 150102 - plastový obal O)

Firma je zapojena v systému zajištění využití a zpětného odběru obalů ÉKO-KOM č. EK-F-05000020.

INFORMACE PRO PŘEPRAVU:

Výrobek není nebezpečným zbožím ve smyslu předpisů o přepravě nebezpečných látek a přípravků.

SCHVÁLENO:

Vydáno prohlášení o shodě podle § 13, odst.2 zákona č.22/1997 Sb a dle ustanovení § 5 NV č.163/2002 Sb., prodlouženo na základě ZM1/08 STO-99-0099

Dle zák.č.86/2002 Sb., vyhl.MZP č.355/2002 Sb.,§13,odst.1) není barva považována za přípravek obsahující organické těkavé složky (VOC).

