

Bilep F

PN: 021/1993
SKP: 24.30.11.5
ČJK: 24616193



speciální akrylátový přípravek

Pro stabilizaci a zpevnění podkladu pod fasádní barvy i jiné nátěry ...

CHARAKTERISTIKA:

BILEP F slouží k zakotvení fasádní barvy **BIAKRYL F** do savých méně soudržných podkladů. **BILEP F** proniká do svého podkladu, který zároveň zpevňuje. Při štukování omítky je možné **BILEP F** přidávat již do vápenného štku (6 - 8 hm.%). Přípravek je dále vhodný na zpevnění a snížení prašnosti silikátových podkladů i samostatně (prašné betonové podlahy, osinkocementové střešní krytiny...). **BILEP F** se s výhodou používá i k napouštění a zpevňování dřevěných podkladů před nanášením nátěrových systémů. Pro aplikace na dřevo vystavené povětrnosti vyrábíme **BILEP F** ve zvláštní modifikaci zajišťující účinnou ochranu dřeva proti účinkům UV záření ... **BILEP F uvstab**.

BAREVNÝ ODSTÍN:

BILEP F má v tekutém stavu mléčný vzhled, po vytvrzení je bezbarvý. Pro případné kolorování do barevného tónu je nutné si odstín nejprve odzkoušet na malém vzorku.

VLASTNOSTI:

Obsah netěkavých složek v přípravku: min. 15%.
Lesk: dle ČSN 673063 se nestanovuje, vsakuje se do podkladu.
Přilnavost: dle ČSN EN 24624 k betonu min. 0,5 MPa,
Kryvosť: dle ČSN 673065 se nestanovuje, vytvrz. film je bezbarvý,
Tvrdość: dle ČSN ISO 2815 se nestanovuje
Zasychání: st.4-5 (8°C - 30°C, rel.vlhk. 30 -60%) : cca 45 min
Dynamická viskozita: Ford d=4mm...min.10s.
Při užití pro fasádní NS nesmí BILEP F vytvořit na podkladu souvislou vrstvu.

NANÁŠENÍ:

Přípravek se nanáší štětkou, štětcem, válečkem, nebo stříkáním pouze na suchý podklad. Před nanášením přípravku zbavte podklad nejprve všech hrubých nečistot a v případě napadení plísní nebo jinými biotickými škůdci proveďte asanaci. Teplota podkladu nesmí klesnout pod 8°C. Při použití přípravku jako penetrace ředíme max. 1 díl vody : 1 díl přípravku. Do takto připravené směsi je možné přidat 10% hm. barvy, která má být na upravený podklad nanášena ... to platí pouze pro kombinaci **BILEP F - BIAKRYL F**.

ŘEDĚNÍ:

Přípravek je optimálně naředěn z výroby. Přiměřeně je možné přípravek přiredit do optimální zpracovatelnosti dle požadavků uivatele (ředění vodou). Pro napouštění dřeva se přípravek ředí maximálně 20% vody.

SKLADOVATELNOST:

24 měsíců od data výroby v suchých skladech při teplotách od +5°C do +30°C.

VDATNOST:

6 - 10 m²/1 kg přípravku v jedné vrstvě. (Tento údaj je orientační a je výrazně ovlivňován strukturou podkladu a členitostí natíraného podkladu i aplikačním záměrem).

BALENÍ:

- v plastových obalech EO+DO550 o čisté hmotnosti 4,00 kg
- v plastových obalech EO+DO1000 o čisté hmotnosti 8,00 kg

BEZPEČNOST:

BILEP F není hořlavou kapalinou. Dle zák.356/2003 Sb. v plat. znění ani dle Nař.Evr.parl. a Rady(ES) č.1907/2006 nepatří mezi nebezpečné přípravky. **BILEP F** obsahuje méně než 1,0% organických tekavých látek (VOC) ... 2-Butoxyethyl-acetát (CAS: 112-07-2). Dle zák. o ochraně ovzduší č.86/2002Sb. v plat.znění, vyhl. M. P. č.355/2002Sb. §13, odst.1 v plat. znění není kapalina považována za přípravek obsahující organické tekavé složky (VOC). Při práci s přípravkem používejte osobní ochranné pomůcky...prac. oděv, rukavice, brýle (S36/37/39). Uchovávejte mimo dosah dětí (S2). Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S20/21). Nevdechujte páry (S23). Zamezte styku s kůží a očima (S24/25).

PRVNÍ POMOC:

Zasažené oči vymyjte proudem čisté vlažné vody. V případě náhodného požití nevyvolávejte zvracení. Ve vážnějších případech vyhledejte lékaře. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání S24/25 Zamezte styku s kůží a očima.

LIKVIDACE:

Čisté plastové nevrátelné obaly lze likvidovat v rámci domovního odpadu, nebo je odevzdat k recyklaci. Obaly se zbytky přípravku odevzdejte na místo určené obcí pro shromažďování nebezpečných odpadů. Větší nepotřebné množství přípravku nechte vyschnout a odevzdejte ke spálení nejlépe do pyrolytické spalovny. Původci odpadů (firmy oprávněné k podnikání) musí nakládat s odpady v souladu se zákonem. Kód odpadů: 080112 - vytvrzená barva a) nebo lak N), 150102 - plastový obal O). Firma je zapojena v systému zajištění využití a zpětného odběru obalů EKO - KOM č. EK - F - 05000020.

INFORMACE PRO PŘEPRÁVU:

Výrobek není nebezpečným zbožím ve smyslu předpisů o přepravě nebezpečných látek a přípravků.

SCHVÁLENO:

Prohlášení o shodě podle §13, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb. v plat. znění a dle ust. §5 NV č. 163/2002 Sb. v plat. znění vydáno. Certifikát č. C5-99 - 0099/ P5-99-0099/1, STO ZM1/08-99- 0099 vystavené AO č. 227 VUPS Praha.

