

Eterfix BIN

PN: 027/1996
SKP: 24.30.11.5
ČJK: 24626275



barva disperzní akrylátová vrchní

Na ochranu nesavých střešních krytin ...

CHARAKTERISTIKA:

ETERFIX BIN je disperzní akrylátová barva vhodná na preventivní ochranu nesavých měkkých střešních krytin. Zejména je určena jako ochranný nátěr na krytiny plochých střech pokrytých asfaltovými izolačními pásy, případně opatřených nástřikem tvrdé polyuretanové pěny. Vytvrzený film odolává UV záření a povětrnostním vlivům. **ETERFIX BIN** není určen pro generální opravu rozpadlé nefunkční krytiny a do prostředí, kde bude vystaven trvalým účinkům kapalin.

BARVNÝ ODSTÍN:

červenohnědý 0840, 0100 bílý, šedý 0101, další odstíny dle dohody s odběratelem.

VLASTNOSTI NÁTĚRU:

Obsah netěkavých složek v barvě: min. 52%
Lesk: CSN ISO 2813 (leskomeř B.G.ProGloss tříúhlový) ... geom.60° cca 10%
Přilnavost: dle CSN EN 24624 k PUR pěně min. 0,3 MPa (odtrh s podkl.materiálem),
Pevnost v tahu: min. 0,7 MPa,
Kryvost: bílý odstín ... st.2 dobrá,
Tvrdost: dle CSN ISO 2815 min. st. 1
Vydátnost: 6 - 7 m²/1kg barvy v jedn. vrst. (Tento údaj je orientační a je výrazně ovlivňován strukturou podkladu a členitostí natírané konstrukce).
Zasychání: vytvrzený film zůstává elastický; za normálních podmínek (20°C, rel.vlhk. 60%) nelepí cca za 60 min.
Dynamická viskozita: metoda Ford pohárky 4m m...20°C- 60 s.
Barva se nanáší minimálně ve dvou vrstvách. Požadovaná tloušťka vytvrzeného filmu barvy je min. 120µm. To odpovídá spotřebě cca 0,50 kg barvy/m².

NANÁŠENÍ:

ETERFIX BIN se nanáší běžně dostupnými technikami - štětcem, štětčkou, válečkem i stříkáním, popřípadě asfaltéřským koštětem na suchý podklad. Při aplikaci je nutné vždy podklad zbavit nečistot. Pro kvalitní vytvrzení barvy **ETERFIX BIN** nesmí teplota podkladu ani prostředí klesnout pod +8°C. Požadovaný minimální spád podkladu je 5 stupňů.

ŘEDĚNÍ:

Barva je optimálně naředěna z výroby. Přiměřeně je možné barvu přifedit do optimální zpracov. dle požadavků uživatele, (ředění - vodou).

SKLADOVATELNOST:

12 měsíců od data výroby v suchých skladech při teplotách od +5°C do +30°C.

VYDÁTNOST:

6 - 7 m²/kg v jedné vrstvě v závislosti na členitosti daného podkladu.

BALENÍ:

- v lakovkách 99/122 o čisté hmotnosti 0,80 kg
- v plastových obalech EO+DO550 o čisté hmotnosti 5,00 kg
- v plastových obalech EO+DO550 o čisté hmotnosti 10,00 kg

BEZPEČNOST:

ETERFIX BIN nepatří dle zákona č.. 356/2003 Sb. v platném znění mezi nebezpečné přípravky. Není hořlavou kapalinou a ani podle ČSN 650 201 není zařazena do žádné třídy nebezpečnosti. Při práci s barvou užívejte osobní ochranné pomůcky ... pracovní oděv, rukavice, brýle (S36/37/39). Při práci ve vnitřních prostorách dobře větrejte. Potřísněnou pokožku omyjte mýdlem v teplé vodě a ošetřete regeneračním krémem. Potřísněné nářadí a ochranné pomůcky omyjte vodou ještě před vytvrzením barvy. Uchovávejte mimo dosah dětí (S2). Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S20/21). Zamezte styku s kůží a očima (S24/25). Podle zák. 86/2002Sb. v plat. znění a vyhl. MŽP č.355/2002 Sb. v plat. znění, §13, odst.1 se barva nepovažuje za přípravek obsahující organické těkavé látky (VOC).

PRVNÍ POMOC:

V případě nevolnosti okamžitě opusťte pracoviště. Zasažené oči vymyjte proudem čisté vlažné vody. V případě náhodného požití nevyvolávejte zvracení. Ve vážnějších případech vyhledejte lékaře a ukažte obal nebo označení.

LIKVIDACE:

Čisté plastové nevrátne obaly lze likvidovat v rámci domovního odpadu nebo je odevzdat k recyklaci. Obaly se zbytky barvy odevzdejte na místo určené obcí pro shromažďování nebezpečných odpadů. Větší nepotřebné množství barvy nechte vyschnout a odevzdejte ke spalení nejlépe do pyrolytické spalovny. Původci odpadů (firmy oprávněné k podnikání) musí nakládat s odpady v souladu se zákonem.
Kódy odpadů: 080112- vytvrzená barva a) nebo lak N),
150102- plastový obal O)

Firma je zapojena v systému zajištění využití a zpětného odběru obalů EKO-KOM č. EK-F - 05000020.

INFORMACE PRO PŘEPRAVU:

Výrobek není nebezpečným zbožím ve smyslu předpisů o přepravě nebezpečných látek a přípravků.

SCHVÁLENO:

Vydáno prohlášení o shodě dle Podle § 13, odst.2 zák.č. 22/1997 Sb. v plat. znění a §5 NV č. 163/2002 Sb. v plat. znění na základě Certifikátu č. C5-99-0056/ P5-99-056/1; STO ZM 1/03--99-0056... vystavené AO č.227 VÚPS Praha.

