

# Eterfix® BIS

PN: 028/1993  
SKP: 24.30.11.5  
ČJK: 24626275



**barva disperzní akrylátová vrchní**

**Na ochranu tvrdých savých střešních krytin ...**

## CHARAKTERISTIKA:

**ETERFIX BIS** je disperzní akrylátová barva určená pro podmínky ochrany savých střešních krytin. Je tedy určena pro ochranu neglazované pálené krytiny, cementových tašek i eternitu. Rovněž se hodí pro venkovní ochranu stěnových lignátových panelů, pohledového betonu a podobných materiálů. Na savé materiály je možno barvu nanášet pouze po impregnaci podkladu. Vytvrzený film odolává UV záření a povětrnostním vlivům. **ETERFIX BIS** není určen do prostředí, kde bude vystaven trvalým účinkům kapalin.

## BAREVNÝ ODSTÍN:

červenohnědý 0840, šedý 0101, hnědý 0230, palisandr 0250, další odstíny dle dohody s odběratelem.

## VLASTNOSTI NÁ TĚRU:

**Obsah netěkavých složek v barvě:** min. 45%  
**Lesk:** CSN ISO 2813 (leskoměr B.G.ProGloss tříúhlový) ... geom.60° cca 15%  
**Přilnavost:** odtrh dle ČSN EN 12624: beton min. 0,25 Mpa  
**Kryvnost:** červenohnědá ... **výborná**,  
**Tvrdość:** kyvadlo PERSOZ po 14 dnech kolem 15%/20°C,  
**Vydatnost:** 6 - 8 m<sup>2</sup>/1kg barvy v jedné vrstvě. (Tento údaj je orientační a je výrazně ovlivňován strukturou podkl. a členitostí natíran. podkl.)  
**Zasychání:** Barva za normálních podmínek (20°C, rel. vlhk. 60%) nelepí cca za 45 minut.  
**Dynamická viskozita:** dle ČSN ISO 2431 výtok. pohárky 4mm při 20°C min. 60 s.  
**Barva se nanáší minimálně ve dvou vrstvách.**

## NANÁŠENÍ:

**ETERFIX BIS** se nanáší běžně dostupnými technikami - štětcem, štětkou, válečkem i stříkáním na suchý podklad. Při aplikaci je nutné vždy podklad zbavit nečistot a živých organismů (mechů a lišejníků). Po mechanickém a chemickém očištění podkladu je nutná impregnace, např. našim výrobkem BILEP F nebo naředěnou barvou v poměru 2 díly : 1 dílu vody pro zpevnění narušeného podkladu. Impregnační nátěr se musí řádně vsáknout do podkladu. Pro kvalitní vytvrzení barvy **ETERFIX BIS** nesmí teplota podkladu ani prostředí klesnout pod **+5°C** a **převýšit +30°C**. Doporučujeme dodržovat technologickou přestávku mezi nanášením jednotlivých vrstev nejméně 8 hodin.

## VYDATNOST:

6 - 8 m<sup>2</sup>/kg v jedné vrstvě v závislosti na členitosti daného podkladu.

## ŘEDĚNÍ:

Barva je optimálně naředěna z výroby. Přiměřeně je možné barvu přifedit do optimální zpracov. dle požadavků uživatele, (ředění vodou).

## SKLADOVATELNOST

24 měsíců od data vyr. v suchých skladech při tepl. od +5°C do +30°C.

## BALENÍ:

- v lakovkách 99/122 o čisté hmotnosti 0,80 kg  
- v kbelcích 153/246 o čisté hmotnosti 5,00 kg  
- v kbelcích 242/231 o čisté hmotnosti 10,00 kg

## BEZPEČNOST PRÁCE:

**ETERFIX BIS** není hořlavou kapalinou. Dle ČSN 650 201 není zařazena do žádné třídy nebezpečnosti. Dle zákona 356/2003 Sb. v platném znění nepatří mezi nebezpečné přípravky. Při práci používejte OOP - pracovní oděv, rukavice, ochranné brýle (S36/37/39). V případě nevolnosti okamžitě opusťte pracoviště. Potřísněnou pokožku omyjte mýdlem v teplé vodě a ošetřete regeneračním krémem. Je vhodné omýt potřísněné nářadí ještě před vytvrzením barvy vodou. Barva neobsahuje žádné toxické látky.

## PRVNÍ POMOC:

Zasažené oči vymývejte proudem čisté vlažné vody. V případě náhodného požití nevyvolávejte zvracení. Ve vážnějších případech vyhledejte lékaře. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí  
S20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání  
S24/25 Zamezte styku s kůží a očima

## LIKVIDACE:

Čisté ocelové nevrtné obaly lze likvidovat v rámci separovaného domovního odpadu nebo je odevzdat k recyklaci. Obaly se zbytky barvy odevzdejte na místo určené obcí pro shromáždění nebezpečných odpadů. Větší nepotřebné množství barvy nechte vyschnout a odevzdejte ke spalení nanejvýš do pyrolitické spalovny. Původci odpadu (firmy oprávněné k podn.) musí nakládat s odpady v souladu se zákonem.  
Kódy odpadů: 080112 - vytvrzená barva a) nebo lak N), 150104 - kovový obal O)

Firma je zapojena v systému zajištění využití a zpětného odběru obalů EKO-KOM č. EK-F-0500020.

## INFORMACE PRO PŘEPRAVU:

Výrobek není nebezpečným zbožím ve smyslu předpisů o přepravě nebezpečných látek a přípravků.

## SCHVÁLENO:

Vydán o prohlášení o shodě podle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb. a dle ust. § 5 NV č. 163/2002 Sb., prodlouženo na základě ZM1/03 STO - 99 - 0055.  
Z hlediska vyhlášky MŽP č. 355/2002 Sb. v plat. znění, § 13, odst. 1) není barva přípravkem obsahujícím organické těkavé složky (VOC).

