

Eterfix BI PUR

speciální vrchní disperzní akrylátová barva



Na ochranu plochých střech z vypěněného polyuretanu ...

CHARAKTERISTIKA:

ETERFIX BI PUR je disperzní akrylátová barva vrchní určená k vnější ochraně pláště staveb (např. ploché střechy) opatřených nástřikem tvrdé polyuretanové pěny. Barva k tomuto účelu nepotřebuje základní nátěr. Barvu lze nanášet na vypěněný polyuretan tři dny starý. Vytvrzený film odolává UV záření i povětrnostním vlivům.

BARVNÝ ODSTÍN:

červenohnědý 0840, bílý 0100, šedý 0101, další odstíny dle dohody s odběratelem.

VLASTNOSTI NÁTĚRU:

Obsah netěkavých složek v barvě: min. 52%
Lesk: CSN ISO 2813 (leskoměr B.G.ProGloss tříúhlový) ... geom.60° cca 10%.
Přilnavost: dle CSN EN 24624 k PUR pěně min. 0,3 MPa (odtrh I s podkl.materiálem),
Pevnost v tahu: min. 0,7 MPa,
Kryvosť: bílý odstín ... st.2 dobrá,
Tvrdość: dle CSN ISO 2815 min. st. 1
Vydatnost: 6-7m²/1kg barvy v jedn. vrst. (Tento údaj je orientační a je výrazně ovlivňován strukturou podkladu a členitostí natírané konstrukce).
Zasychání: vytvrzený film zůstává elastický; za normálních podmínek (20°C, rel.vlhk. 60%) nelepí cca za 60 min.
Dynamická viskozita: metoda Ford pohárky 4mm, ..20°C- 60 s.
Barva se nanáší minimálně ve dvou vrstvách. Požadovaná tloušťka vytvrzeného filmu barvy je min. 120µm. To odpovídá spotřebě cca 0,50 kg barvy/ m2.

NANÁŠENÍ:

ETERFIX BI PUR se nanáší běžně dostupnými technikami - štětcem, válečkem i stříkáním, popřípadě asfalterským koštětem na suchý podklad starý nejméně tři dny. Povrch vypěněné hmoty musí být částečně zoxidovaný (okrové zabarvení). Při aplikaci je nutné vždy podklad zbavit nečistot. Pro kvalitní vytvrzení barvy nesmí teplota podkladu ani prostředí klesnout pod +8°C. Požadovaný minimální spád podkladu jsou 3 stupně. Barva se nanáší ve dvou vrstvách a doporučená technologická přestávka je cca 24 hodin.

REDĚNÍ:

Barva je optimálně naředěna z výroby. Přiměřeně je možné barvu přifédit do optimální zpracov. dle požadavků uživatele, (ředění - vodou).

SKLADOVATELNOST:

24 měsíců od data výroby v suchých skladech při teplotách od +5°C do +30°C.

VYDATNOST:

3-4m²/kg v jedné vrstvě v závislosti na členitosti daného podkladu

BALENÍ:

- v plastových obalech EO+DO 550 o čistě hmotnosti 5,00kg
- v plastových obalech EO+DO 1001 o čistě hmotnosti 10,00 kg
- ve vratných ocelových sudech s vloženou folií o čistě hmot. i 100 kg

BEZPEČNOST:

ETERFIX BI PUR nepatří dle zákona č.. 356/2003 Sb. v platném znění ani dle Nař.Evr.parl. a Rady(ES) č.1907/2006 mezi nebezpečné přípravky. Není hořlavou kapalinou a ani podle CSN 650 201 není zařazena do žádné třídy nebezpečnosti. Při práci s barvou užívejte osobní ochranné pomůcky ... pracovní oděv, rukavice, brýle (S36/37/39). Při práci ve vnitřních prostorech dobře větrejte. Potřísněnou pokožku omýjte mýdlem v teplé vodě a ošetřete regeneračním krémem. Potřísněné nářadí a ochranné pomůcky omýjte vodou ještě před vytvrzením barvy. Uchovávejte mimo dosah dětí (S 2). Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S 20/21). Zamezte styku s kůží a očima (S 24/25). Podle zák.86/2002Sb. a vyhl.MZP č.355/2002Sb. vše v aktuálním znění, §13, odst.1 se barva nepovažuje za přípravek obsahující organické těkavé látky (VOC).

PRVNÍ POMOC:

V případě nevolnosti okamžitě opusťte pracoviště. Zasažené oči vymývejte proudem čisté vlažné vody. V případě náhodného požití nevyvolávejte zvracení. Ve vážnějších případech vyhledejte lékaře a ukažte obal nebo označení.

LIKVIDACE:

Čisté plastové nevrtné obaly lze likvidovat v rámci domovního odpadu nebo je odevzdat k recyklaci. Obaly se zbytky barvy odevzdejte na místo určené obcí pro shromažďování nebezpečných odpadů. Větší nepotřebné množství barvy nechte vyschnout a odevzdejte ke spálení n ejlépe do pyrolytické spalovny. Původci odpadů (firmy oprávněné k podnikání) musí nakládat s odpady v souladu se zákonem.
Kódy odpadů: 080105 - vytvrzená barva a) nebo lak N), 150104 - kovový obal O) 150102 - plastový obal O)
Firma je zapojena v systému zajištění využití a zpětného odběru obalů EKO - KOM č. EK-F - 05000020.

INFORMACE PRO PŘEPRUVU:

Výrobek není nebezpečným zbožím ve smyslu předpisů o přepravě nebezpečných látek a přípravků.

SCHVÁLENO:

Vydáno prohlášení o shodě dle Podle § 13, odst.2 zák.č. 22/1997 Sb. v plat. znění a § 5 NV č. 163/2002 Sb. v plat. znění na základě CERTIFIKÁTU vystaveného AO č.227 ... C5-98-0047/ P5-99-00372; STO: ZM1/05-STO-98-0047.

