BIOPOL PAINTS, s.r.o., Okřínek 29, 290 01 Poděbrady, Tel.: +420 325653080, 077, 083 351
Tel./fax: +420 325653080, E-mail: info@biopol.cz, http://www.biopol.cz

Silep F

PN: 039/95
SKP: 24.30.11.7
ČJK: 24616193

silikonový emulzní napouštěcí a kotvící přípravek na omítky

Speciální penetrace k hydrofobizaci podkladu a k ukotvení silikonových barev do savých silikátových a podobných materiálů.

CHARAKTERISTIKA:

SILEP F je speciální bezpigmentový přípravek vyvinutý k zajištění ukotvení silikonových nátěrových hmot do savých silikátových podkladů (beton, omítky, osinkocement, ...). Po správné aplikaci přípravku se podklad zpevní, zůstává paropropustný a získává vodoodpudivé vlastnosti. Silep F vytváří kompletní nátěrový systém se silikonovou fasádní barvou SILAKRYL F.

BAREVNÝ ODSTÍN:

Výrobek má v tekutém stavu mírně mléčný vzhled, vytvrzený je bezbarvý.

SLOŽENÍ:

Vodná emulze modifikované silikonové pryskyřice, speciálních přísad a fungicidních látek. Dle zák.č.86/2002 Sb. vyhl. MŽP č.355/2002 Sb., §13, odst.1) není barva považována za přípravek obsahujícím organické těkavé složky (VOC).

VLASTNOSTI:

Obsah netěkavých složek v barvě: min. 5%.
Lesk: dle ČSN 673063 nestanovuje se
Přilnavost: dle ČSN 732577 k betonu - vsakuje se
Kryvost: dle ČSN 673065 neměří se, nesmí zůstat souvislá vrstva
Zasychání: st.4-5 (8°C - 30°C, rel.vlhk. 30-60%) : cca 45 min
Vyskozita: Reotest 2 při 20°C min. nestavuje se
Nátěr se obvykle provádí v jedné vrstvě.
Vytvrzený film je hladký, pololesklý.

NANÁŠENÍ:

Přípravek se nanáší štětkou, štětcem, válečkem i stříkáním na podklad zbavený hrubých nečistot (nejlépe proudem tlakové vody). Nanášení přípravku provádíme až po úplném proschnutí podkladu, jehož teplota nesmí klesnout pod +5°C a přesáhnout +30°C. Přípravek je třeba důkladně zapracovat do podkladu. Doporučujeme nátěr nechat důkladně vyschnout nejméně 8 hodin. Pokud podklad vykazuje menší soudržnost, je třeba nátěr provést několikrát. Nesmí ovšem vzniknout souvislý film (nežádoucí zvýšení difúzního odporu). Při penetraci nové V, nebo VPC omítky je nutné dodržet lhůtu alespoň 28 dní pro dostatečné vyzrání tohoto materiálu.

ŘEDĚNÍ:

Přípravek je optimálně naředěn z výroby.

VYDATNOST:

3 - 5m²/kg barvy v jedné vrstvě v závislosti na členitosti a poréznosti podkladu.

SKLADOVATELNOST:

24 měsíců od data výroby v suchých skladech při teplotách od +5°C do +30°C.

BALENÍ:

- v plastových kbelících EO+DO550 o čisté hmotnosti 4,00 kg
- v plastových kbelících EO+DO1001 o čisté hmotnosti 8,00 kg

BEZPEČNOST:

SILEP F není hořlavou kapalinou. Dle zák.356/2003 Sb. v plat. znění ani dle Nař.Evr.parl. a Rady(ES) č.1907/2006 nepatří mezi nebezpečné přípravky. Silep F obsahuje méně než 1,0% organických těkavých látek (VOC) ... izomery xylenu (CAS: 1330-20-7).
Dle zák.o ochraně ovzduší č.86/2002Sb.v plat.znění, vyhl. MŽP č.355/2002Sb.,§13, odst.1
v plat. znění) není kapalina považována za přípravek obsahující organické těkavé složky (VOC). Při práci s přípravkem používejte osobní ochranné pomůcky...prac. oděv, rukavice, brýle (S36/37/39). Uchovávejte mimo dosah dětí (S2). Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S20/21). Nevdechujte páry (S23). Zamezte styku s kůží a očima (S 24/25).

PRVNÍ POMOC:

Zasažené oči vymyjte proudem čisté vlažné vody. V případě náhodného požití nevyvolávejte zvracení. Ve vážnějších případech vyhledejte lékaře. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání
S24/25 Zamezte styku s kůží a očima.

LIKVIDACE:

Obaly se zbytky materiálu odevzdejte na místo určené obcí pro shromažďování nebezpečných odpadů. Větší nepotřebné množství barvy nechte vyschnout a odevzdejte ke spálení nejlépe do pyrolitické spalovny. Původci odpadů (firmy oprávněné k podnikání) musí nakládat s odpady v souladu se zákonem.
Kódy odpadů: 080112 - vytvrzená barva a) nebo lak N),
150102 - plastový obal O)
Firma je zapojena v systému zajištění využití a zpětného odběru obalů EKO-KOM č. EK-F-05000020.

INFORMACE PRO PŘEPRAVU:

Výrobek není nebezpečným zbožím ve smyslu předpisů o přepravě nebezpečných látek a přípravků.

SCHVÁLENO:

Vydáno prohlášení o shodě podle § 13, odst.2 zákona č.22/1997 Sb a dle ustanovení § 5 NV č.163/2002 Sb., certifikát číslo C5 - 99 - 0100 vydaný AO číslo 227. Prodlouženo na základě P5-99-0100/1 a ZM1/03 STO - 99 - 0100 ze dne 31.12.2003.