

Bilep F

PN: 021/1993
SKP: 24.30.11.5
ČJK: 24616193



speciální akrylátový přípravek

Pro stabilizaci a zpevnění podkladu pod fasádní barvy i jiné nátěry ...

CHARAKTERISTIKA:

BILEP F slouží k zakotvení fasádové barvy **BIAKRYL F** do savých méně soudržných podkladů. **BILEP F** proniká do savého podkladu, který zároveň zpevňuje. Při štukování omítky je možné **BILEP F** přidávat již do vápenného štku (6 - 8 hm. %). Přípravek je dále vhodný na zpevnění a snížení prašnosti silikátových podkladů i samostatně (prašné betonové podlahy, osinkocementové střešní krytiny...). **BILEP F** se s výhodou používá i k napouštění a zpevňování dřevěných podkladů před nanášením nátěrových systémů.

BAREVNÝ ODSTÍN:

BILEP F má v tekutém stavu světle modrý mléčný vzhled, po vytvrzení je bezbarvý.

VLASTNOSTI:

Obsah netěkavých složek v přípravku: min. 15%.
Lesk: dle ČSN 673063 se nestanovuje, vsakuje se do podkladu.
Přílnavost: dle ČSN EN 24624 k betonu min. 0,5 MPa.
Kryvost: dle ČSN 673065 se nestanovuje, vytvrz. film je bezbarvý.
Tvrdość: dle ČSN ISO 2815 se nestanovuje
Zasychání: st. 4-5 (8°C - 30°C, rel. vlhk. 30 - 60%) : cca 45 min
Dynamická viskozita: Ford d=4mm...min. 10s.
Přípravek při nanášení nesmí vytvořit s souvislou vrstvou.

NANÁŠENÍ:

Přípravek se nanáší štětkou, štětcem, válečkem, nebo stříkáním pouze na suchý podklad. Před nanášením přípravku zbvte podklad nejprve všech hrubých nečistot a v případě napadení plísní nebo jinými biotickými škůdci proveďte asanaci. Teplota podkladu nesmí klesnout pod 8°C. Při použití přípravku jako penetrační směsi max. 1 díl vody : 1 díl přípravku. Do takto připravené směsi je možno přidat 10% hm. barvy, která má být na upravený podklad nanášena ... to platí pouze pro kombinaci **BILEP F - BIAKRYL F**.

ŘEDĚNÍ:

Přípravek je optimálně naředěn z výroby. Přiměřeně je možné přípravek přidejit do optimální zpracovatelnosti dle požadavků uživatele (ředění vodou).

SKLADOVATELNOST:

24 měsíců od data výroby v suchých skladech při teplotách od +5°C do +30°C.

VYDATNOST:

6 - 10 m² / 1 kg přípravku v jedné vrstvě. (Tento údaj je orientační a je výrazně ovlivňován strukturou podkladu a členitostí natíraného podkladu i aplikačním záměrem).

BALENÍ:

- v plastových obalech EO+DO550 o čisté hmotnosti 4,00 kg
- v plastových obalech EO+DO1000 o čisté hmotnosti 8,00 kg

BEZPEČNOST PRÁCE:

BILEP F není hořlavou kapalinou. Dle ČSN 650 201 není zařazena do žádné třídy nebezpečnosti. Dle zákona 356/2003 Sb. nepatří mezi nebezpečné přípravky. Při práci užívejte OOP - pracovní oděv, rukavice, ochranné brýle. V případě nevolnosti okamžitě opusťte pracoviště. Potřísněnou pokožku omýjte mýdlem v teplé vodě a ošetřete regeneračním krémem. Je vhodné omýt potřísněné nářadí ještě před vytvrzením přípravku vodou. Přípravek neobsahuje žádné toxické látky.

PRVNÍ POMOC:

Zasažené oči vymyjte proudem čisté vlažné vody. V případě náhodného požití nevyvolávejte zvracení. Ve vážnějších případech vyhledejte lékaře.
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání
S24/25 Zamezte styku s kůží a očima.

LIKVIDACE:

Čisté plastové nevrátne obaly lze likvidovat v rámci domovního odpadu, nebo je odevzdat k recyklaci. Obaly se zbytky přípravku odevzdejte na místo určené obcí pro shromažďování nebezpečných odpadů. Větší nepotřebné množství přípravku nechte vyschnout a odevzdejte ke spalení nejlépe do pyrolitické spalovny. Původci odpadů (firmy oprávněné k podnikání) musí nakládat s odpady v souladu se zákonem.
Kódy odpadů: 080112 - vytvrzená barva a) nebo lak N),
150102 - plastový obal O)
Firma je zapojena v systému zajištění využití a zpětného odběru obalů EKO-KOM č. EK-F-05000020.

INFORMACE PRO PŘEPRÁVU:

Výrobek není nebezpečným zbožím ve smyslu předpisů o přepravě nebezpečných látek a přípravků.

SCHVÁLENO:

Prohlášení o shodě podle §13, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb. a dle ust. §5 NV č. 163/2002 Sb. Sb. vydáno. Certifikát č. C5-99-0099/ P5-99-0099/1, STO ZM1/03-99-0099 vystavené AO č. 227 VÚPS Praha.

