

Eterfix BD

barva disperzní akrylátová základní



Na ochranu dřeva ...

CHARAKTERISTIKA:

ETERFIX BD je disperzní akrylátová barva základní určená jako první kryvá vrstva na ochranu dobře připravených dřevěných materiálů. Je vhodná pod akrylátové emaily (např. Eterfix BI, Eterfix BIT, Eterfix LX). S výhodou ji lze aplikovat též i pod syntetické vrchní emaily.

BARVNÝ ODSTÍN:

bílý 0100

VLASTNOSTI NÁTĚRU:

Obsah netěkavých složek v barvě: min. 53%
Lesk: dle ČSN 673063 st.5
Přílnavost: dle ČSN ISO 2409 st.1
Kryvost: dle ČSN 673065 st.1-2
Tvrdość: dle ČSN ISO 2815 min. st. 1
Vydatnost: 6 - 8m²/1kg barvy v jedn. vrst. (Tento údaj je orientační a je výrazně ovlivňován struktur. podkl. a členitostí natíraného podkl.).
Zasychání: st.4-5 (8°C - 30°C, rel.vlhkost... 30-60%) : cca 45 min.
Dynamická viskozita: metoda Ford pohárky 4mm...20°C - 60 s.
Barva se nanáší minimálně ve dvou vrstvách.

NANÁŠENÍ:

ETERFIX BD se nanáší běžně dostupnými technikami - štětcem, štětčkou, válečkem i stříkáním na suchý podklad. Při aplikaci je nutné vždy podklad zbavit nečistot a živých organismů (plísní, dřevokazných hub). Po mechanickém a chemickém očištění podkladu je vhodná impregnace, např. naším výrobkem BILEP F nebo naředěnou barvou v poměru 2 díly : 1 dílu vody pro zpevnění narušeného podkladu. Po nanesení první vrstvy barvy je vhodné vytvrzení film vybrousit brusným papírem. Pro kvalitní vytvrzení barvy **ETERFIX BD** nesmí teplota podkladu ani prostředí klesnout pod +8°C. Doporučujeme dodržovat technologickou přestávku mezi nanášením jednotlivých vrstev nejméně 8 hodin.

ŘEDĚNÍ:

Barva je optimálně naředěna z výroby. Přiměřeně je možné barvu přiředit do optimální zpracov. dle požadavků uživatele, (ředění - vodou)

SKLADOVATELNOST:

24 měsíců od data výroby v suchých skladech při teplotách od +5°C do +30°C..

VYDATNOST:

6 - 8m²/kg v jedné vrstvě v závislosti na členitosti daného podkladu.

BALENÍ:

- v lakovkách 99/122 o čisté hmotnosti 0,80 kg
 - v plastových obalech EO+DO 550 o čisté hmotnosti 5,00 kg
 - v plastových obalech EO+DO 1001 o čisté hmotnosti 10,00 kg

BEZPEČNOST PRÁCE:

ETERFIX BD není hořlavou kapalinou. Dle ČSN 650 201 není zařazena do žádné třídy nebezpečnosti. Dle zákona 356/2003 Sb. nepatří mezi nebezpečné přípravky. Při práci používejte OOP - pracovní oděv, rukavice, ochranné brýle. V případě nevolnosti okamžitě opusťte pracoviště. Potřísněn ou p okož ku omyjte mýdlem v teplé vodě a ošetřete regeneračním krémem. Je vhodné omytí potřísněné nářadí ještě před vytvrzením barvy vodou. Barva neobsahuje toxické látky. Dle zák. č.86/2002 Sb., vyhl.MZP č.355/2002 Sb., §13, odst.1) není barva považována za přípravku obsahující organické těkavé složky (VOC).

PRVNÍ POMOČ:

Zasažené oči vymývejte proudem čisté vlažné vody. V případě náhodného požití nevyvolávejte zvracení. Ve vážnějších případech vyhledejte lékaře.
 S2 Uchovávejte mimo dosah dětí
 S20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání
 S24/25 Zamezte styku s kůží a očima

LIKVIDACE:

Čisté kovové, plastové nevrátné obaly lze likvidovat v rámci domovního odpadu nebo je odevzdat k recyklaci. Obaly se zbytky barvy odevzdejte na místo určené obci pro shromažďování nebezpečných odpadů. Větší nepotřebné množství barvy nechte vyschnout a odevzdejte ke spálení nejlépe do pyrolitické spalovny. Původci odpadů (firmy oprávněné k podnikání) musí nakládat s odpady v souladu se zákonem.
 Kódy odpadů: 080112- vytvrzená barva a) nebo lak N), 150104- kovový obal O), 150102 -plastový obal O)
 Firma je zapojena v systému zajištění využití a zpětného odběru obalů EKO-KOM č. EK-F -05000020.

INFORMACE PRO PŘEPRAVU:

Výrobek není nebezpečným zbožím ve smyslu předpisů o přepravě nebezpečných látek a přípravků.

SCHVÁLENO:

Prohlášení o shodě podle §13, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb. a dle ust. §5 NV č. 163/2002 Sb. vydáno. Certifikát č. C5-99-0049/P5-99-0049/1, STO: č. ZM1/03-STO 99 0049 vystavené AO č.227 VUPS Praha.

